Fiche Technique

Nom du produit	**:**	**MoTip Anti-gravillon Medium Solid**		
Couleur	**:**	**Noir**	**Blanc**	**Gris**
Référence article	**:**	**000001**	**000005**	**000006**

Fournisseur / Fabricant **:** **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 WOLVEGA
Numéro téléphone **+31 561 69 44 00**
Numéro fax **+31 561 69 44 31**

Description du produit
Protection de haute qualité, pour les parties visibles de la carrosserie et pour le soubassement des véhicules.

Propriétés du produit
Peut être repeint avec tout système de peinture
Elasticité durable
Excellente adhérence
Résistant aux conditions atmosphériques
Résistant aux acides dilués et aux lessives
Excellente action anticorrosion
Effet insonorisant

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume	:	500 ml
COV	:	à peu près 74 % w/w
C(omposants) **O**(rganiques) **V**(olatiles)		
Sec hors poussière	:	après environ 30 minutes
Sec au toucher	:	après environ 60 minutes
A repeindre	:	après environ 2 heures

Mode d'emploi
Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement
Eliminer la rouille et les restes de vieilles peintures, ensuite poncer.

Application
La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer l'anti-gravillon en plusieurs couches fines. Après le séchage, **sans poncer**, à repeindre avec n'importe quel genre de peinture.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.